

cabrer block

Conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47.



cabrer block

Intonaco di finitura premiscelato bianchissimo, a base di gesso emidrato, inerti selezionati e additivi chimici dosati automaticamente in rapporto costante.

utilizzo

CABRERAS BLOCK è utilizzato per lisciare i locali intonacati con premiscelati base gesso e premiscelati base cemento, questi ultimi purché sufficientemente stagionati, ottenendo in tal modo una superficie perfettamente speculare.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12 mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRERAS BLOCK può essere impastato a mano o con trapano munito di frusta a bassa velocità.

CABRERAS BLOCK si applica con spatola liscia in acciaio (spatola americana), in più mani, fino ad ottenere una superficie liscia speculare.



caratteristiche	Imballo	In sacchi da 13 kg
	Confezioni	Su bancali (n.50 sacchi per bancale)
	Aspetto	Polvere bianca
	Peso specifico	≈ 600 kg/m ³
	Granulometria	≤ 0,2 mm
	pH	≈ 11,0
	Tempo di presa	120 ± 20 minuti
	Resist. a compressione	≥ 2,5 N/mm ²
	Resistenza a flessione	≥ 1,1 N/mm ²
	Adesione al supporto (tavella)	≥ 0,4 N/mm ²
	Conducibilità termica	λ ₂₃₋₅₀ = 0,36 W/m·K (val. tab.)
	Reazione al fuoco	Classe A1
	Consumo	≈ 1 kg/m ² per mm di spessore
	Acqua di impasto	≈ 66% (≈ 10 l per sacco da 15 kg)