Cabrè®
FORTE PER NATURA

A COMPANY OF
mgigroup
SINCE 1948

Cabrè Srl Via Aurelia Ovest, 271 - 54100 Massa (MS) IT - CF/P.IVA 01391830450 - N.REA MS 125747
T +39 0585 600425 - F +39 0585 831925 - info@cabremgi.it - www.cabremgi.it

CABRECEM F

i TECNICI

Intonaco premiscelato per esterni ed interni.

Intonaco cementizio fibrorinforzato formulato con inerti selezionati, calce idrata, ed additivi specifici tali da conferirgli un'ottima lavorabilità ed adesione al supporto.

CABRECEM F è classificato secondo la normativa europea EN 998-1 come GP (Malta per scopi generali per intonaci per interni/esterni) di categoria CSII.

CE

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA
EN 998-1
GP-CSII-W0
MALTA PER INTONACI

- **Ottima adesione**
- **Ottima lavorabilità**

UTILIZZO

Intonaco di fondo su muratura tradizionale in mattoni, laterizi, tufi, blocchi in cemento, calcestruzzo grezzo, ecc., per interni ed esterni. Le fibre conferiscono all'intonaco un'armatura continua controllando e riducendo il ritiro plastico e di conseguenza cavillature e lesioni. Per sottofondi speciali osservare le istruzioni del fornitore del materiale di supporto e/o consultare il nostro Ufficio Tecnico.

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

La muratura deve essere liberata da polvere, sporco, efflorescenze saline ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc. vanno rimosse. Le superfici in calcestruzzo e betoncino liscio devono essere asciutte e precedentemente trattate con materiali per ponti di aggancio (AcrilGrip), procedendo con l'applicazione dell'intonaco entro le 12 ore successive

Preparazione dell'impasto e applicazione

CABRECEM F può essere impastato e proiettato con macchina intonatrice, o impastato in betoniera o con trapano munito di frusta con circa il 24% di acqua e applicato a mano. CABRECEM F si applica in un unico strato da 0,8 a 2 cm di spessore. Il prodotto deve essere portato a livello con staggia di alluminio entro 30 minuti dall'applicazione. Per spessori superiori applicare CABRECEM F in più strati successivi a distanza di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano. Ad indurimento avvenuto (> 6h) rabbottare sempre la superficie. Attendere un giorno per ogni mm di spessore prima di procedere con la rasatura applicando uno dei prodotti della linea CABRERAS. Attendere almeno 28 giorni nel caso di rasature in esterno o finiture colorate. È possibile realizzare la stabilitura a civile con lo stesso CABRECEM F utilizzato come un normale rasante applicato in un minimo di due mani e frattazzato a spugna a prodotto ancora fresco fuori tatto.

Cabrè®
FORTE PER NATURA

A COMPANY OF mgigroup SINCE 1948

Cabrè Srl Via Aurelia Ovest, 271 - 54100 Massa (MS) IT - CF/P.IVA 01391830450 - N.REA MS 125747
T +39 0585 600425 - F +39 0585 831925 - info@cabremgi.it - www.cabremgi.it

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Aspetto	Polvere Grigia
Peso specifico	≈ 1400 kg/m³
Granulometria	≤ 1,3 mm
Consumo	13/14 kg/m² per cm di spessore
Acqua d'impasto	≈ 24% sul peso della polvere
Durata dell'impasto	2,5 ore ca. a + 20 °C e 70% di U.R.
Temperatura di applicazione	Da +5 °C a +35 °C
Resistenza a compressione UNI EN 1015-11 a 28 gg	≥ 1,5 N/mm² (CSIV)
Resistenza a flessione UNI EN 1015-12 a 28 gg	≥ 0,6 N/mm²
Adesione al supporto (tavella)	≥ 0,2 N/mm² - FP: C
Assorbimento d'acqua per capillarità	W0
Fattore di resistenza al vapore	μ < 15
Conducibilità termica UNI EN 1745	$\lambda_{10,dry}$ (P=50%) = 0,47 W/m·k
Reazione al fuoco	Classe A1

Cabrecem F è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47.

CONFEZIONE
Sacchi carta da kg 25.

CONSERVAZIONE
6 mesi. Negli imballi originali, in luogo asciutto e coperto.

SICUREZZA
Per le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

I prodotti Cabrè sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente – 11 ottobre 2017. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

Note: i dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. Cabrè si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione TDS aggiornata, disponibile su www.cabremgi.it. Le indicazioni e le prestazioni fornite per questo prodotto sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche e in ogni caso sono da ritenersi indicative in quanto le condizioni d'impiego non sono da parte nostra controllabili. L'acquirente o il posatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che ne intende fare assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La rete tecnico-commerciale Cabrè è a disposizione per soddisfare quesiti, chiarimenti sull'impiego e la lavorazione del prodotto.