Cabrè®
FORTE PER NATURA

A COMPANY OF
mgigroup
SINCE 1948

Cabrè Srl Via Aurelia Ovest, 271 - 54100 Massa (MS) IT - CF/P.IVA 01391830450 - N.REA MS 125747
T +39 0585 600425 - F +39 0585 831925 - info@cabremgi.it - www.cabremgi.it

CABRECOL CLEOPATRA

gli ADESIVI

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, elevata flessibilità e bagnabilità, polimero modificato per pavimenti e rivestimenti a scivolamento verticale nullo ed a tempo aperto prolungato, formulato con inerti selezionati ed additivi specifici di ultima generazione.

CABRECOL CLEOPATRA è certificato secondo la normativa europea EN 12004, come "adesivo cementizio (C) migliorato (2) con scivolamento limitato (T) e tempo aperto prolungato (E)" e secondo la normativa europea EN 12002 come "adesivo ad alta flessibilità (S1).

CE
CONFORME ALLA NORMA EUROPEA EN 12004 C2TE S1 ADESIVO CEMENTIZIO PER CERAMICA

- **Formulazione speciale**
- **Per rivestimenti ceramici**
- **Posa in sovrapposizione**

UTILIZZO

CABRECOL CLEOPATRA è adesivo specifico per l'incollaggio a strato sottile ad alta resistenza in grado di assorbire deformazioni del supporto e delle piastrelle ceramiche di ogni tipologia (anche di grande formato) in interni ed esterni, a pavimento, a parete ed a soffitto. E' destinato alla posa a strato sottile, anche in sovrapposizione su pavimenti preesistenti, di piastrelle in gres porcellanato, bicottura, monocottura, klinker, cotto, mosaici anche vetrosi, ecc. a basso assorbimento o inassorbenti anche di grandi dimensioni, marmo e pietre naturali purché stabili all'umidità e resistenti alle macchie ed efflorescenze, incollaggio di pannelli in EPS, estruso, sughero ecc.. Idoneo per la posa su: intonaci tradizionali calce-cemento ed intonaci premiscelati cementizi, massetti cementizi, massetti radianti riscaldati, pavimenti preesistenti, supporti deformabili, calcestruzzo, cemento cellulare espanso, massetti in anidrite e intonaci a base di gesso, trattati preventivamente con apposito Primer o aggrappante (AcrlGrip), impermeabilizzanti cementizi (Cabrelastic, Cabrelastic Mono), piscine, pannelli in fibrocemento, celle frigoriferi. Per applicazioni su sottofondi diversi contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti

I sottofondi, massetti o intonaci cementizi, devono essere perfettamente stagionati liberi da polvere, sporco, efflorescenze saline ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc. vanno rimosse. Massetti in anidrite vanno controllati per l'umidità (U.R.<0,5%) e primerizzati così come gli intonaci a base gesso e il cartongesso.

Preparazione dell'impasto e applicazione

Introdurre in un contenitore ≈ 6,5 litri di acqua pulita e versare, mescolando con trapano miscelatore a basso regime di giri, in continuo gradualmente il contenuto un sacco (25Kg.) sino ad ottenere una miscela tixotropica, omogenea e priva di grumi. Attendere 5 minuti e rimescolare, al che l'impasto, da utilizzare entro 6 ore, sarà pronto per la posa.
Applicare CABRECOL CLEOPATRA con la spatola dentata, utilizzandone il lato liscio per stendere

Cabrè Srl Via Aurelia Ovest, 271 - 54100 Massa (MS) IT - CF/P.IVA 01391830450 - N.REA MS 125747
T +39 0585 600425 - F +39 0585 831925 - info@cabremgi.it - www.cabremgi.it

inizialmente un sottile strato di prodotto sul sottofondo, ed il lato dentato per ottenere lo spessore necessario all'incollaggio delle piastrelle. Si consiglia una spatola con dentatura da 5 a 10 mm tale da consentire una bagnatura della piastrella al 100% tenendo presente che lo spessore finale dell'adesivo non deve superare i 5 mm. Applicazioni impegnative quali: pose soggette a gelo (esterni), posa su calcestruzzo liscio, vasche e piscine, posa di pavimenti soggetti a carichi pesanti o levigati in opera, posa di piastrelle di grande formato e spessore o comunque superiori a 900 cm^2 (30 cm x 30 cm), in accordo alla norma UNI 11493, per assicurare la bagnatura al 100% della piastrella, stendere l'adesivo anche sul rovescio della piastrella oltre che sul sottofondo (metodo della doppia spalmatura). Non è necessario bagnare le piastrelle prima della posa. Nel caso di piastrelle con il fondo molto polveroso: lavarle preventivamente immergendole in acqua pulita, rimuovendo l'eccesso d'acqua prima di procedere alla posa. Condizioni ambientali ed applicative ed il tasso di umidità influenzano i tempi di lavorabilità, presa e asciugamento e possono ridurre a pochi minuti il tempo aperto, controllare sempre che il collante non abbia formato una pellicola antiadesiva in superficie e sia ancora fresco al tatto. Nel caso si sia formata una pellicola superficiale, intervenire rispalmando il prodotto con la spatola dentata. Posare le piastrelle esercitando una pressione tale da assicurarne l'intero contatto con l'adesivo. Le fughe tra le piastrelle possono essere stuccate dopo 4-8 ore a parete e dopo 48 ore a pavimento. La messa in esercizio può avvenire dopo 14 giorni ca.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Aspetto	Polvere bianca o grigia
Peso specifico	≈ 1350 kg/m^3
Consumo	Da 2,5 a 5 Kg. mq.
Acqua d'impasto	≈ 26% sul peso della polvere
Tempo di lavorabilità	6 ore
Perdonabile	24/36 ore
Temperatura di applicazione	Da +5 °C a +35 °C
Resistenza a trazione iniziale (EN 1348)	≥ 2,0 N/mm^2
Resistenza a trazione dopo immersione (EN 1348)	≥ 1,3 N/mm^2
Resistenza a trazione dopo azione del calore (EN 1348)	≥ 1,3 N/mm^2
Adesione dopo cicli di gelo/disgelo (EN 1348)	≥ 1,2 N/mm^2
Tempo aperto	≥ 30 minuti
Scivolamento verticale	Nullo
Deformabilità secondo 12004	S1 - Deformabile
Reazione al fuoco	Classe A1

CabreCol Cleopatra è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 4.

CONFEZIONE
Sacchi carta da kg 25.

CONSERVAZIONE
12 mesi. Negli imballi originali, in luogo asciutto e coperto.

SICUREZZA
Per le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Cabrè®
FORTE PER NATURA

A COMPANY OF
mgigroup
SINCE 1948

Cabrè Srl Via Aurelia Ovest, 271 - 54100 Massa (MS) IT - CF/P.IVA 01391830450 - N.REA MS 125747
T +39 0585 600425 - F +39 0585 831925 - info@cabremgi.it - www.cabremgi.it

I prodotti Cabrè sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente – 11 ottobre 2017. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

Note: i dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. Cabrè si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione TDS aggiornata, disponibile su www.cabremgi.it. Le indicazioni e le prestazioni fornite per questo prodotto sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche e in ogni caso sono da ritenersi indicative in quanto le condizioni d'impiego non sono da parte nostra controllabili. L'acquirente o il posatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che ne intende fare assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La rete tecnico-commerciale Cabrè è a disposizione per soddisfare quesiti, chiarimenti sull'impiego e la lavorazione del prodotto.